

UPM Raflatac Technische Information

13-03-2022 DE SI

Obermaterial	CANALIN WSA-FSC
Bestellcode	IEQ
Produkt	Ein ungestrichenes, holzfreies, nassfestes Papier mit Filzprägung, das alkalibeständig und schimmelfest ist.
Einsatz	Ein Qualitätspapier, das sich ideal zur Anwendung bei Wein und Getränken eignet.

Typische technische kenndaten

Flächengewicht	90	g/m ²	ISO 536
Dicke	138	µm	ISO 534
Helligkeit	104	%	ISO 2470
Bedruckbarkeit	Geeignet für Offset-, UV-Flexo- und Siebdruck. Auch geeignet für Heißfoliensiegel und -prägung.		
Nachhaltigkeit	Das Produkt wird als FSC Mix Credit unter dem FSC™ Zertifikat SGSCH-COC-004879 von UPM Raflatac vertrieben.		
Haftungsausschluss	<p>Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.</p> <p>Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.</p> <p>Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.</p> <p>Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.</p>		

UPM Raflatac Technische Information

12-03-2022 DE SI

Kleber	RP30
Bestellcode	RP30
Typ	Permanentkleber
Zusammensetzung	Acrylatkleber auf Wasserbasis
Einsatz	Entwickelt für die Anwendung im Bereich der Wein- und Flaschenindustrie. Gute Haftung auf polaren Oberflächen, verträgt Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen in der Abfüllanlage und bei der Flaschenlagerung. Außerdem gute Beständigkeit gegen Eiswasser im Wein- und Sektkühler. Die Steifigkeit des Etiketts beeinflusst die Mandrel-Eigenschaft.

Typische technische kenndaten

Anfangshaftung	15	N/25mm	FTM 9
Etikettiertemperatur	5	°C	
Einsatztemperatur min.	-20	°C	
Einsatztemperatur max.	80	°C	

Zusätzliche Information Er ist nicht geeignet für Anwendungen, bei denen Abwaschbarkeit erforderlich ist. In der Zusammensetzung ist Natürlicher Kautschuklatex enthalten.

Haftungsausschluss Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.